# CASABLANCA

# Ficha técnica

# CASABLANCA PRO LÁTEX INTERIOR

#### **DESCRIPCIÓN**

Es un recubrimiento látex acrílico de excelente poder cubritivo, recomendado para proteger y decorar ambientes interiores sobre superficies de revoque, mampostería, ladrillo, yeso y cemento entre otras. De fácil aplicación y excelente nivelación. Desarrollado con materias primas de alta tecnología, que otorgan gran durabilidad y resistencia.



Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc. Ideal para uso profesional.



## **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Vehículo: Copolímero estireno acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,34 +/- 0.02 **Rendimiento por mano:** 10 a 12 m2/l.

**Color:** Blanco se podrá ampliar la gama de colores con un máximo de 30 cm3 de entonador universal por litro de producto. Más de 1400 colores del sistema

tintometrico Casablanca.

Brillo: Mate.

**Número de manos:** 2 manos. **Secado tacto:** 30 minutos. **Repintado mínimo:** 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua. Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



POR MANO: 10 a 12 m2/l



DILUCIÓN Y LIMPIEZA CON AGUA



TERMINACIÓN MATE





ESPERAR 4 HORAS ENTRE MANOS

# **SUSTRATO**

#### **Tratamiento previo:**

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar.

En revoque u hormigón nuevo, dejar secar como mínimo durante 90 días o tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar.

Verificar la ausencia de alcalinidad del sustrato.

Superficies nuevas o con pintura en buen estado serán acondicionadas con Casablanca Sellador Fijador, diluyendo un litro de sellador con 3 litros de agua. En superficies flojas, pulvurientas o en mal estado, fijar con sellador al aguarrás. En yeso nuevo dejar como mínimo 30 días

Para fijar la superficie utilizar Casablanca Fondo Blanco Multiuso o fijador al aguarrás convenientemente diluido. Imperfecciones menores deben corregirse con Casablanca Enduido Interior, posteriormente volver a sellar/fijar sobre el enduido.

# PRO LÁTEX INTERIOR

Ficha técnica

## **APLICACIÓN**

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless).

Importante: evite pintar en días Iluviosos, temperaturas inferiores a 10 ° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

#### Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

#### NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: **(0341) 448-0202** En LA PLATA: **(0221) 451-5555** 

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.







Av. Jujuy 2001 Carlos Spegazzini - Bs. As. www.sinteplast.com.ar 0800-666-746827