

Ficha técnica

CASADECÓ RODILLABLE

Revestimiento acrílico texturado

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura. Variando el elemento aplicador se logran distintos grados de textura.



USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones. Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillo, placas de yeso, bloques, superficies metálicas etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.

Peso específico: 1.70 - 1.74.

Rendimiento: Aplicación a rodillo: 1.0-1.4 Kg/m²

Aplicación a llana: 1.6-2.0 Kg/m²

Aplicación a soplete con tolva: 1,0 a 1,5 kg/m² dependiendo del tamaño del pico y del espesor deseado.

Color y texturas: Blanco, Beige, Cartón Postal, Anfora de Plata, Oveja, Savia de Anacardo y Rosa Rubor.

Brillo: Mate.

Número de manos: Varía con el elemento de aplicación.

Secado tacto: 3 a 5 horas.

Repintado mínimo: 6 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



6 hs.

REPINTADO MÍNIMO



De 3 a 5 hs.

SECADO TACTO



Varía

DILUCIÓN Y LIMPIEZA CON AGUA

NÚMERO DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores.

En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto

Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar es conveniente dar una mano de antioxidante antes de la aplicación.

Aplicar a modo de imprimación una mano a rodillo del mismo producto diluido entre un 20% y 30% con agua. Sobre superficies desparejas o revoques gruesos rayados, nivelar mezclando el producto con hasta 2 partes de arena y aplicar una mano a espátula.

Si existieran grietas rellenar con Casaseca Sellador Grietas y Juntas.

APLICACIÓN

Se pueden usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:

Con rodillo: Aplicar 2 manos del producto con el agregado de hasta un 10% de agua dejando entre 3 y 5 horas entre manos. Hacer paños cortos de 50 x 50 cm aplicando en forma vertical y repasando en forma horizontal sin cargar el rodillo. Tratar de no superponer los empalmes de las dos manos.

Con soplete con tolva: Aplicar Casadeco Rodillable sin diluir con soplete con tolva para salpicar, con presión de 20 - 30 libras y con pico de 4mm si se desea una textura gruesa. Si se desea una textura más suave, diluir con 3 a 10% de agua y utilizar pico de 2mm.

Aplicar el producto en forma uniforme, cruzando una mano con la anterior, sin dejar zonas con poco material, manteniendo el soplete en forma perpendicular a la pared. Terminar la pared en forma completa sin producir uniones.

Acabado planchado con llana: Aplicar una mano de Casadeco Rodillable sin diluir, extender el producto con llana metálica formando un ángulo de 45° entre el sustrato y la llana y dejando un espesor máximo de 2mm. Dejar orear de 10 a 30 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente y planchar la superficie con llana plástica realizando movimientos verticales para una terminación Travertino y movimientos circulares para una terminación Rulato. Se recomiendan paños grandes con pocos empalmes. En días calurosos se puede agregar hasta 5% de agua para retardar el secado.

Ficha técnica

SISTEMA A UTILIZAR

Rodillo, soplete con tolva, llana.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ®
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

Sintep last

Integrante del Grupo
NOVA
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827