

Ficha técnica

CASABLANCA
Fondo blanco universal

DESCRIPCIÓN

Casablanca Fondo Blanco Universal, es un producto sintético de alta tecnología. Su fórmula exclusiva, permite además su empleo como bloqueador; sellando manchas de nicotina, humo, hollín, humedad, etc.

USOS

Producto apropiado para exteriores e interiores. Diseñado para ser usado sobre superficies de madera, mampostería.

Su composición micronizada, aporta un excelente poder de sellado y fijado, útil para reparar, perfeccionar distintos tipos de sustratos y optimizar el rendimiento de la pintura de terminación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas alquídicas

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1.45

Rendimiento: 8 a 10 m2 por litro y por mano.

Color: Blanco

Puede extender la gama de colores con
ENTONADOR UNIVERSAL CASABLANCA (30cm3 por litro)

Brillo: Mate.

Número de manos: 2 manos: imprimación y terminación.

Secado tacto: 2 horas.

Secado duro: A las 8 horas puede ser lijado suavemente de modo de obtener una superficie lisa.

Repintado mínimo: Luego del lijado completar el trabajo con la pintura de terminación seleccionada.

Solvente de dilución y limpieza: aguarrás mineral.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



8 hs.

SECADO
DURODILUCIÓN Y
LIMPIEZA CON
AGUARRÁS MINERAL

2 hs.

SECADO
AL TACTONÚMERO
DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo

La superficie a pintar debe estar firme, limpia y seca; libre de óxido, grasa, polvo y hongos. eliminar partes sueltas o flojas de pinturas preexistentes.

Utilización como fondo para madera

Madera nueva: lijar en sentido de las vetas y eliminar el polvillo. aplicar una primera mano de producto diluida con aguarrás mineral de buena calidad hasta un 20%.

Madera en mal estado: remover la película preexistente y proceder como madera nueva.

Utilización como imprimación en mampostería

En revoque y/u hormigón nuevo dejar secar como mínimo durante 90 días o tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua.

Enjuagar y dejar secar como mínimo 24 hs. Verificar la ausencia de alcalinidad del sustrato en distintas zonas del mismo mediante un indicador o papel ph (valor: 7-8).

En yeso nuevo dejar secar 30 días. En caso de paredes en mal estado, eliminar partes sueltas o flojas de pinturas preexistentes. En presencia de hongos, lavar con una solución en partes iguales de agua y lavandina, enjuagar y dejar secar.

Superficies con grasa: Lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

Dichas superficies podrán ser acondicionadas con Casablanca Classic Fondo Blanco Multiuso diluido con aguarrás mineral de buena calidad desde un 30 a 50%.

Utilización como bloqueador de manchas: En caso de manchas de humo, crayón, nicotina, etc; lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano de Casablanca Classic Fondo Blanco Multiuso diluido con un máximo de 25% de aguarrás mineral. En todos los casos debe cubrirse con pintura de terminación. Para aplicar sobre otras superficies consultar con el Servicio de Atención al Consumidor.

APLICACIÓN

Mezclar el producto antes y después de diluir para su correcta homogeneización. De ser necesario, diluir con aguarrás mineral de buena calidad hasta un máximo del 10%. Si se desea utilizar como imprimación fijadora, diluir entre 25 y 30%. El secado entre manos es de 8 horas.

Evitar pintar en días lluviosos, con vientos fuertes, temperaturas por debajo de 10°C, humedad relativa superior al 90% o bajo los rayos directos del sol en días muy calurosos; ya que estos factores pueden deteriorar la calidad de las pinturas prematuramente. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.