

Ficha técnica

CASADECÓ PÉTREO *Revestimiento acrílico símil piedra*

DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo acrílico que al ser aplicado otorga un acabado símil piedra natural. Producto elástico y resistente a la intemperie. Indicado para interior y exterior tanto en obras nuevas como en refacción.



USOS

Tiene excelente adherencia sobre todo tipo de superficies: hormigón, revoque, ladrillo, placas de yeso, superficies metálicas, etc.
Sustituye al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,67 - 1,73

Rendimiento: 2,0 - 2,5 kg/m² dependiendo de las características de la superficie.

Color: Se presenta en colores preparados Piedra París y Arena.

Pueden obtenerse colores adicionales con el sistema tintométrico CASABLANCA.

Número de manos: 2

Secado tacto: 4 a 8 hs

Solvente de limpieza y dilución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses



RENDIMIENTO



DILUCIÓN Y LIMPIEZA CON AGUA



SECADO TACTO



NÚMERO DE MANOS

SUSTRATO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas.

Tratamiento previo:

No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Sobre revoque u hormigón nuevos es recomendable dejar curar 30 días antes de aplicar el recubrimiento.

Sobre hierro sin protección, es conveniente dar una mano de antióxido antes de la aplicación.

Sobre desniveles o fisuras puede aplicarse CASADECO PÉTREO tal cual se presenta en el envase, como si fuera un enduido.

Por tratarse de un producto Simil Piedra Natural donde el color está dado por una selección de cargas minerales que otorgan cierta transparencia, se recomienda para un mejor cubritivo, y especialmente sobre superficies con diferencias de color, aplicar una mano a rodillo de CASABLANCA EXTERIOR o CASASECA FRENTES en una tonalidad similar al revestimiento.

Ficha técnica

APLICACIÓN

Aplicar una mano de CASADECOPÉTREO con llana metálica, formando un ángulo de 45° entre la llana y el sustrato. Extender bien el producto por toda la superficie dejando un espesor por mano de un 1 mm.

Alisar la superficie con la misma herramienta para dar una terminación lisa. Si es necesario se puede planchar el producto con llana plástica realizando movimientos circulares una vez transcurridos de 20 a 45 minutos de aplicado, dependiendo de la temperatura ambiente. Dejar secar de 4 a 8 horas y repetir la operación.

Para la realización de detalles y recortes se puede aplicar el producto con pincel. Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

En días de elevada temperatura se recomienda agregar hasta un 5% de agua.

Se recomienda hacer paños completos para disminuir la cantidad de empalmes.

SISTEMA A UTILIZAR

Llana metálica para extender y alisar. Si se requiere, llana plástica para planchar el producto. Pincel para recortes y detalles.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ®
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

Sintep last

Integrante del Grupo
NOVA
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827