

Ficha técnica

TECHOS FIBRADO CON POLIURETANO

TECHOS Y TERRAZAS

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento acrílico con tecnología Poliuretánica de acción impermeabilizante para terrazas y techos con buena resistencia a los agentes atmosféricos y máxima protección contra la humedad y las filtraciones. Sus exclusivas multifibras de poliolefinas otorgan resistencia a la tracción y alta transitabilidad.

USOS

Producto apropiado para proteger cubiertas como techos y terrazas de mampostería, hormigón, ladrillos, fibrocemento, chapa, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico - poliuretánico en dispersión acuosa.

Pigmento: según color

Peso específico: 1,18 - 1.26 (según color)

Rendimiento: 1.5 kg por m² (trabajo terminado).

Color: Blanco - Cemento - Teja

Brillo: Semimate

Número de manos: 3 manos (la primera diluida)

Secado tacto: 30 minutos

Repintado mínimo: 4 horas

Solvente de limpieza y dilución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses



1,5
M²/kg

RENDIMIENTO
TRABAJO
TERMINADO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA

Semi
mate

TERMINACIÓN

3 a 4

CANTIDAD
DE MANOS

4 hs.

ESPERA ENTRE
MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar.

Evitar que los materiales de la cubierta retengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir posteriormente a la formación de ampollas.

Sobre productos asfálticos, efectuar una profunda limpieza.

Si hay ampollas o desprendimientos parciales de materiales aplicados con anterioridad, eliminar las zonas afectadas de modo de dejar sólo lo que esté firmemente adherido.

Para mejorar la adherencia sobre recubrimientos cerámicos (no esmaltados) tratar con ácido muriático diluido al 10%.

No aplicar sobre cerámica esmaltada.

No dejar restos de los productos de limpieza.

Aplicar una mano de CASASECA TECHOS FIBRADO con Poliuretano diluida con 20-30% de agua para permitir una buena penetración.

Las grietas y juntas de dilatación deben ser rellenadas, luego de dicha mano de imprimación.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827