

Ficha técnica

CASABLANCA Antióxido

DESCRIPCIÓN

Producto de preparación para metales ferrosos, de película dura, rápido secado y excelente adherencia, base adecuada para las pinturas de terminación.

USOS

Indicado para imprimir metales ferrosos, cuyos componentes anticorrosivos actúan evitando por mucho tiempo la oxidación, como así también demorando el avance de la corrosión preexistente. Resistente al agua de lluvia, no es adecuado para el uso en superficies sumergidas. No es adecuado para contacto directo con ácidos y álcalis.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas alquídicas modificadas, aditivos y solvente.

Pigmento: Según color, con componentes anticorrosivos libre de metales pesados.

Peso específico: 1,28.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento: 10 a 15 m² por litro por mano.

Color: Rojo.

Brillo: Mate.

Número de manos: 2.

Secado tacto: 2 horas.

Secado duro: 8 horas.

Repintado mínimo: 8 horas.

Repintado máximo: Sin límite. No demorar innecesariamente la aplicación de la pintura de terminación.

Solvente de dilución y limpieza: Aguarrás mineral.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



SUSTRATO

Tratamiento previo

Limpiar la superficie de modo de eliminar grasitud, suciedad, óxido, polvillo y restos de materiales preexistentes. El metal a pintar debe estar seco y sin restos de los productos de limpieza.

APLICACIÓN

Mezclar el producto con movimientos ascendentes, hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Diluir con una mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos de ser necesario.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Aplicar a pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE.

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.