

Ficha técnica

CASABLANCA PERFORMANCE SATINADO

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento para superficies interiores de baja porosidad, excelente lavabilidad y poder cubritivo.
 Su óptima nivelación, su terminación suave y luminosa otorgan a las paredes un aspecto distinguido y sofisticado.
 Su resistencia a la suciedad y a los lavados, permiten mantener durante mucho tiempo el aspecto de recién pintado.
 Se podrá lograr una amplia gama de colores agregando un máximo de 30 cm³ de entonador universal por litro de producto o a través del sistema tintométrico.

USOS

Aplicable en paredes interiores de revoque, cemento, yeso, mampostería, placas de yeso, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1.22 +/- 0.02 gr/cm³.

Rendimiento: 12-14 m² por litro, por mano.

Color: Blanco.

Terminación: Satinado.

Número de manos: 2 ó más.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



RENDIMIENTO
POR MANO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA



TERMINACIÓN



CANTIDAD
DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo:

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente.

Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar.

En revoque u hormigón nuevo dejar secar durante 90 días, En revoques alcalinos dejar pasar seis meses o neutralizar con una solución de ácido muriático en agua (20/50). Enjuagar y dejar secar. Comprobar la alcalinidad antes de pintar, especialmente si usa colorantes del sistema tintométrico.

Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán acondicionadas con Casablanca Sellador Fijador, diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua.

En yeso nuevo, dejar secar 30 días y luego aplicar CASABLANCA fijador-sellador al aguarrás.

En enduido, aplicar fijador al aguarrás antes y después.

En superficies flojas, pulverulentas o en mal estado, fijar con CASABLANCA fijador -sellador al aguarrás. Imperfecciones menores deben corregirse con Casablanca Enduido Interior, posteriormente volver a fijar sobre el enduido.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless).

Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 5° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo, o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel, lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada, ventilar.

Ante contacto con ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión, efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.